



Jei ruošiatės lyginti ar glaistyti sienas, būtina tinkamai jas paruošti. Jei paviršiai buvo dengti kreidininiais dažais – reikia visiškai juos nuplauti, jei dažyti aliejiniais dažais, nepakenktų sienas subraižyti rėžtuku, padarant griovelius. Šie grioveliai pagerins sukibimą su glaistu.

Grandikliu pašaliname visus atsilupusius dažus. Jei reikia nugrandyti didelius plotus (pavyzdžiui, tapetus), galime naudoti garintuvą. Šis aparatas veikia panašiai kaip virdulys – pridėjus specialų padą ir palaikius vienoje vietoje, karšti garai įsiskverbia į sieną ir dažų ar tapetų sluoksnis lengviau atšoka.

Naudojant bet kokius statybinius mišinius, pagrindas turi būti nedulkėtas, neriebaluotas ir sausas. Jei sienos švarios, gipsiniu tinku galime užtaisyti didesnes skylės, padarytas prieš tai atliktų darbų metu. Tas vietas prieš tai reikia ištepti giluminiu gruntu.

Atkreipkite dėmesį, kad užtaisant didesnes skylės ar išdaužas, reikėtų naudoti kuo platesnę glaistykėlę. Taip išvengsite perteklinio tinko, kuris vėliau būtų labai pastebimas.

Galime imtis glaistymo darbų.

{loadposition content_468x60}

Paskelbė NTmeistrai.lt - visi meistrai vienoje vietoje: [santchnikai](#), [elektrikai](#), [staliai](#), [apdailininkai](#), [dažytojai](#), [tinkuotojai](#), [betonuotojai](#)

ir kt.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}