



Paruošimas. Mišinio patvarumui lemiama įtakos turi jau esančių grindų stovis. Paviršius, kurį ruošiamasi padengti išlyginamuoju mišiniu, turi būti tvirtas, gero sukibimo, ant jo negali likti smulkių kietų dalelių, dulkių, purvo, riebalų ir kt. Bet kokia cemento tešlos plėvelė ar netvirtos betoninio pagrindo dalys turi būti pašalintos arba nugramdytos.

Dulkes geriausiai išsiurbti dulkių siurbliu, o ant betonuoto ar dažyto paviršiaus susikaupusias riebalų, alyvos ar panašias dėmes - šalinti valikliu, stipria vandens srove ar bet kuriuo kitu, efektyviu valymo būdu.



Gruntavimas. Siekiant geresnio sukibimo, gruntuoti pradedama tada, kai paviršius jau pilnai nuvalytas ir išdžiūvęs. Korėti paviršiai apdirbami 1 dalies grunto ir 3 dalių vandens mišiniu. Gruntas stipriai šepėčiu įtrinamas į paviršių. Hermetiškos medžiagos, pavyzdžiui, dažyti paviršiai ar keraminės plytelės, dengiamos koncentruotu gruntu, vėliau užbarstomos mišinio milteliais, kurie šepėčiu įtrinami į drėgną gruntą. Medinės grindų lentos gruntuojamos koncentruotu gruntu. Jeigu grindys dengiamos išlyginamuoju mišiniu keliais sluoksniais, gruntuojama prieš klojant kiekvieną sluoksnį.

Mažiausia leistina aplinkos temperatūra yra 6°C, labiausiai tinkama darbui - 10-18°C. Išėiga: 0,1-0,2 litro grunto į kvadratinį metrą.



Maišymas. 25 kg išlyginamojo mišinio sumaišoma su maždaug 4,5 litro vandens. Geriausiai maišyti specialiu elektriniu maišytuvu arba maišymo pompa. Maišoma mažiausiai 2 minutes, kol mišinio konsistencija tampa lygi ir nebelieka smulkių dalelių. Jei mišinys bus skirtas naudoti patalpose, montuojant vandens nuotėkį, vandens kiekis sumažinamas iki 4 litrų 25 kg išlyginamojo mišinio. Įpylus mažiau vandens, sutrumpėja mišinio džiūvimo laikas ir sumažėja nutekėjimo galimybė.

Sumaišytas išlyginamasis mišinys naudojimui tinkamas išlieka 30 minučių, prie 10-18°C aplinkos temperatūros.

{loadposition content_468x60}

Išlyginamojo mišinio klojimas



Betono, plastiko, lengvojo betono, keraminių plytelių ir dažytoms grindų dangoms mišinys turi būti liejamas, vos tik jį sumaišius. Mišinys pats pasiskirsto tolygiai, tačiau kampuose reikia palyginti ir paskleisti specialia lopetėle. Mišinio storis ant betono, plastiko, keraminių plytelių bei dažytų paviršių - 2-50 mm. Storis ant lengvojo betono - 5-30 mm.



Medinėms grindims

X-plan mišinį reikia išlieti, iš karto jį sumaišius. Mišinys pilamas tiesiog ant gruntuoto paviršiaus, kai grindys yra pagamintos iš medienos drožlių, faneros plokščių ar grindlenčių. Jei išlyginamuoju mišiniu apdirbtas medinis paviršius dar bus dengiamas kita kieta medžiaga, pavyzdžiui, keraminėmis plytelėmis, siūloma vadovautis papildomomis instrukcijomis. Storis - 5-50 mm.



Šildomoms grindims

X-plan mišinys ypač tinka plonoms šildomoms grindims kloti. Šildymo laidai ištiesiami ant nedegaus pagrindo ir pritvirtinami šilumoje išsilydančia lipnia juosta. Jei apšildomoms grindims pritaikomas degus pagrindas, po šildymo laidais rekomenduojama pakloti 5 mm storio X-plan dangą arba naudoti 20 mm laidžios vielos tinklą. Tinklas visuomet rekomenduojamas tais atvejais, kai X-plan mišinys klojamas ant medinių grindlenčių. Priklausomai nuo laidų savybių ir pagrindo stabilumo, X-plan mišinys šilumos laidus turi padengti mažiausiai 5-10 mm sluoksniu.

{loadposition content_468x60}



mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}